



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ САМОВЫРАВНИВАЮЩЕГОСЯ ПОЛИМЕРНОГО ПОЛА «КУРС ПП»

ТУ 20.16.56-021-37491760-2021

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Двухкомпонентное полимерное покрытие Цвет: бежевый Компонент А – полимерная основа, компонент Б - отвердитель
НАЗНАЧЕНИЕ	Самовыравнивающийся полимерный пол «Курс ПП» представляет собой двухкомпонентную полиуретановую систему, предназначенную для устройства бесшовных напольных покрытий в местах, где предъявляются повышенные требования к истираемости, износостойкости, водостойкости, химической стойкости, а также к санитарно-гигиеническим показателям. Может наноситься на бетонные и металлические поверхности. Предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях, ограничено – на открытом воздухе. Для увеличения срока службы полов на открытом воздухе, а также для получения цветного финишного покрытия рекомендуется наносить сверху УФ-стойкую акрил-уретановую эмаль «Курс-УФ».
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ	• Повышенная износостойкость и стойкость к механическим нагрузкам • Стойкость к воздействию агрессивных сред • Химическая стойкость • Высокая адгезия к большинству промышленных поверхностей • Эластичность покрытия • Водостойкость • Отсутствие запаха • Без вреда для здоровья человека • Простота нанесения • Простота уборки пола
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	• Жизнеспособность после смешения при 20 °С – не более 30 мин • Время высыхания при 20 °С – не более 5 ч • Относительное удлинение при разрыве – не менее 70 % • Твердость по Шору А – не менее 75 • Межслойный интервал перекрытия – не более 24 ч
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Самовыравнивающийся полимерный пол «Курс ПП» наносится на предварительно подготовленную металлическую, цементно-песчаную или бетонную поверхности. Все поверхности должны быть очищены от следов грязи, масел и старых лакокрасочных покрытий. Для улучшения сцепления материала с основанием металлическую поверхность рекомендуется обработать абразивом (или матировать). Перед нанесением поверхности следует очистить от мусора и пыли, а также убедиться в отсутствии следов влаги.



ООО «Производственный комплекс «Курс»

Адрес производства: 601384, Владимирская область, Судогодский район, п. Муромцево,
ул. Железнодорожная, д. 16

Отдел продаж, склад: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 16 (офис 205)

Тел. +7(495)988-06-08, +7(499)444-06-42, +7(800)333-06-42,

E-mail: info@vektorantikor.ru; **Сайт:** http://vektorantikor.ru

	Предварительно очищенную металлическую поверхность рекомендуется окрасить антикоррозионной грунтовкой производства ООО «ПК «Курс». Цементно-песчаную и бетонную поверхности следует предварительно пропитать защитным полиуретановым лаком «Курс ПУ». Время между нанесением грунтовочного слоя и полимерных полов «Курс ПП» не должно превышать 24 ч. В случае крупных неровностей и трещин на поверхности рекомендуется провести ремонтные работы с использованием полимерных полов «Курс ПП».
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	Температура: оптимальная температура воздуха окрашиваемой поверхности от +10 до +50 °С. Влажность: относительная влажность воздуха должна быть не более 80 %. Точка росы: для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3°С. Погодные условия: нельзя наносить при неблагоприятных погодных условиях (дождь, роса).
ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА К ПРИМЕНЕНИЮ	Смешивание компонентов проводится с использованием низкооборотного миксера. В компонент А при постоянном перемешивании постепенно вводится компонент Б. Смесь перемешивается в течение 3-5 минут до получения однородной массы молочного цвета. Все компоненты необходимо тщательно перемешать во избежание образования дефектов на поверхности готового покрытия. После смешивания компонентов необходимо сразу же приступить к устройству полов из-за ограниченной жизнеспособности состава. Запрещается намеренно выдерживать состав в ведре для увеличения вязкости (загущения) — это приводит к ухудшению свойств материала.
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ	Ручное нанесение (игольчатый валик для наливных полов). Распределение композиции производится методом налива с использованием зубчатого шпателя, ракели или игольчатого валика для равномерного распределения.
РАСХОД МАТЕРИАЛА	Расход материала при толщине 1 мм – 1,5 кг/м² Самовыравнивающийся полимерный пол «Курс ПП» рекомендуется наносить толщиной 1-5 мм за один проход.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	Транспортировка возможна всеми видами транспорта при температурах от -30°С до +35°С. Компоненты хранить в закрытой заводской таре в сухом помещении вдали от источников тепла, огня и попадания прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +30°С. При хранении материала в неотапливаемом помещении перед применением выдержать состав при температуре не ниже +15°С в течение 12-24ч. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. Хранение и транспортировка при температурах выше 30°С ведет к образованию осадка на дне тары.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ	В процессе работы с составом «Курс ПП» обязательно применение средств индивидуальной защиты: защитные очки, респираторы, костюм для окрасочных работ и резиновые перчатки. При попадании состава на кожу необходимо удалить его тканью, смоченной в ацетоне, затем промыть большим количеством воды.

ООО «Производственный комплекс «Курс»

Адрес производства: 601384, Владимирская область, Судогодский район, п. Муромцево, ул. Железнодорожная, д. 16

Отдел продаж, склад: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 16 (офис 205)

Тел. +7(495)988-06-08, +7(499)444-06-42, +7(800)333-06-42,

E-mail: info@vektorantikor.ru; **Сайт:** http://vektorantikor.ru



ФАСОВКА	Комплект 7,5 кг: компонент А (5 кг) + компонент Б (2,5 кг)
ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	Производитель гарантирует соответствие материала требованиям технических условий при соблюдении потребителем рекомендаций по транспортировке и хранению материала.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	При отсутствии проведения работ по подготовке рабочей поверхности согласно данной инструкции, возможно возникновение дефектов покрытия, за которые компания-производитель ответственности не несет. Важно! Производитель не несет ответственность за использование материала не по инструкции. Перед использованием самовыравнивающегося полимерного пола «Курс ПП» рекомендуется внимательно изучить инструкцию по применению. Данная инструкция носит рекомендательный характер и не учитывает специфику конкретного объекта. При возникновении вопросов и для получения дополнительной консультации необходимо связаться со специалистами компании ООО «ПК «КУРС».



ООО «Производственный комплекс «Курс»

Адрес производства: 601384, Владимирская область, Судогодский район, п. Муромцево, ул. Железнодорожная, д. 16

Отдел продаж, склад: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 16 (офис 205)

Тел. +7(495)988-06-08, +7(499)444-06-42, +7(800)333-06-42,

E-mail: info@vektorantikor.ru; **Сайт:** <http://vektorantikor.ru>