

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОПИТОЧНОГО ЛАКА «КУРС ПУ» ТУ 20.30.12-025-37491760-2022

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Однокомпонентный полиуретановый лак Цвет: прозрачный янтарный
НАЗНАЧЕНИЕ	Предназначен для пропитки бетона различной марочной прочности. Пропиточный лак «Курс ПУ» упрочняет, обеспыливает поверхность бетона, а также обеспечивает адгезионный слой для устройства финишных покрытий.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ	• Хорошая пропитывающая способность • Высокие упрочняющие свойства • Широкая область применения: бетон, пескобетон, цементные полы, камень, кирпич и другие минеральные основания • Повышенная износостойкость и стойкость к механическим нагрузкам • Стойкость к воздействию агрессивных сред • Химическая стойкость • Простота нанесения
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	• Время высыхания до степени 3 при (20±0,5) °С – не более 6 ч. • Время полного отверждения (конечный набор прочности) – 5 сут. • Прочность при ударе – не менее 100 см. • Межслойный интервал перекрытия – не более 24 ч.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед нанесением пропиточного лака «Курс ПУ» на новые бетонные поверхности их необходимо выдержать не менее 28 дней для набора прочности и удаления влаги из конструкции. Остаточная влажность бетона не должна превышать 4%. В обязательном порядке удаляется цементное молочко, непрочные держащиеся частицы бетона, высолы, масляные и иные загрязнения. При необходимости поверхность выравнивается (шпатлюется), высушивается и обеспыливается. Также бетонные полы рекомендуется отшлифовать, чтобы открыть поры бетона для дальнейшей пропитки.
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	Температура: оптимальная температура воздуха окрашиваемой поверхности от +10 до +50 °С. Влажность: относительная влажность воздуха должна быть не более 80 %. Точка росы: для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3°С. Погодные условия: нельзя наносить при неблагоприятных погодных условиях (дождь, роса).
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ	Ручное нанесение (кисти, валик). Покрытие наносить тонким слоем. Не рекомендуется наносить методом налива толстым слоем во избежание образования дефектов на поверхности.
РАСХОД КРАСКИ	Расход лака зависит от качества и марки бетона, а также от способа нанесения и квалификации маляра. Расход лака на бетон М300: 1 слой – 400-450 г/м ² , 2 слой 200-250 г/м ²
ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ	После проведения окрасочных работ в срочном порядке необходимо провести тщательную промывку оборудования для исключения его порчи. После



ООО «Производственный комплекс «Курс»
Адрес производства: 601384, Владимирская область, Судогодский район, п. Муромцево,
ул. Железнодорожная, д. 16
Отдел продаж, склад: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 16 (офис 205)
Тел. +7(495)988-06-08, +7(499)444-06-42, +7(800)333-06-42,
E-mail: info@vektorantikor.ru; **Сайт:** <http://vektorantikor.ru>

	отверждения пропиточный лак «Курс ПУ» является нерастворимым и удалить его с окрасочного оборудования будет невозможно. Растворитель для промывки оборудования: ксилол.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	Транспортировка возможна всеми видами транспорта при температурах от -30 °С до +35 °С. Лак хранить в закрытой заводской таре в сухом помещении вдали от источников тепла, огня и попадания прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +30 °С. При хранении материала в неотапливаемом помещении перед применением выдержать состав при температуре не ниже +15 °С в течение 12-24ч. Гарантийный срок хранения – 24 месяца.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ	В процессе работы с пропиточным лаком «Курс ПУ» обязательно применение средств индивидуальной защиты: защитные очки, респираторы, костюм для окрасочных работ и резиновые перчатки. При попадании состава на кожу необходимо удалить его тканью, смоченной в ацетоне, затем промыть большим количеством воды. При нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию.
ФАСОВКА	10 кг, 3 кг, 1 кг
ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	Производитель гарантирует соответствие материала требованиям технических условий при соблюдении потребителем рекомендаций по транспортировке и хранению материала.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	При отсутствии проведения работ по подготовке рабочей поверхности согласно данной инструкции, возможно возникновение дефектов покрытия, за которые компания-производитель ответственности не несет. Важно! Производитель не несет ответственность за использование материала не по инструкции. Перед использованием пропиточного лака «Курс ПУ» рекомендуется внимательно изучить инструкцию по применению. Данная инструкция носит рекомендательный характер и не учитывает специфику конкретного объекта. При возникновении вопросов и для получения дополнительной консультации необходимо связаться со специалистами компании ООО «ПК «КУРС».



ООО «Производственный комплекс «Курс»

Адрес производства: 601384, Владимирская область, Судогодский район, п. Муромцево, ул. Железнодорожная, д. 16

Отдел продаж, склад: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 16 (офис 205)

Тел. +7(495)988-06-08, +7(499)444-06-42, +7(800)333-06-42,

E-mail: info@vektorantikor.ru; **Сайт:** <http://vektorantikor.ru>